



# AGEPAN<sup>®</sup> DWD protect N+F

## ORIGINAL

## AGEPAN® DWD protect N+F

### PREDNOSTI

- Vetrno tesna in druga plast za odvajanje vode
- Po smernicah ZVDH tesnilni trak za žeblje ni potreben
- Dober oprijem lepilnih trakov
- Zaščita pred točo, razvrščena pri inštitutu IBS v Linzu
- Izboljšana zaščita površine pred gradbeno vlago
- Konstrukcije F 60-B (REI 60) v sistemu AGEPAN®
- Funkcija začasne strehe do 8 tednov ob neposredni izpostavljenosti vremenu in po neurjih
- Odpornost proti glodavcem je uradno potrjena

### PODROČJA UPORABE

- Difuzijsko odprta lesnovlaknena plošča, ki utrjuje konstrukcijo in sodeluje pri prenosu obtežb; za sekundarno kritino prezračevanih streh in sten
- Utrditev proti uklonu in prevrnitvi
- Sekundarna kritina po pravilih ZVDH: UDP-A; po EN 14964: tip IL
- Statična uporaba po odobritvi Z-9.1-382
- Lesnovlaknena plošča tipa MDF.RWH po DIN EN 622-5

### TEHNIČNI PODATKI

| LASTNOST                                              | ENOTA               | VREDNOST                        |             |             |             |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Norm                                                  |                     | DIN EN 622-5 / Z-9.1-382        |             |             |             |
| Nazivna debelina                                      | mm                  | 16                              |             |             |             |
| Bruto mere                                            | mm                  | 2510 x 635                      | 2510 x 1010 | 3000 x 1247 | 3000 x 1265 |
| Pokrivne mere                                         | mm                  | 2500 x 625                      | 2500 x 1000 | 3000 x 1247 | 3000 x 1250 |
| Izvedba robov                                         |                     | N+F                             | N+F         | STD         | vzd. P/U    |
| Bruto mere DWDmax                                     | mm                  | 6000 x 2550                     |             |             |             |
| Pokrivne mere DWDmax                                  | mm                  | 6000 x 2500                     |             |             |             |
| Približna teža na m <sup>2</sup>                      | kg / m <sup>2</sup> | 9,04                            |             |             |             |
| Gostota                                               | kg / m <sup>3</sup> | 565                             |             |             |             |
| Projektna toplotna prevodnost λ <sub>r</sub>          | W / (m*K)           | 0,090                           |             |             |             |
| Faktor difuzijskega upora μ                           |                     | 11                              |             |             |             |
| Difuzijsko ekvivalentna debelina zraka s <sup>d</sup> | m                   | 0,18                            |             |             |             |
| Specifična toplotna kapaciteta                        | J / (kg*K)          | 2100                            |             |             |             |
| Razred emisij formaldehida                            |                     | E1 - lepljeno brez formaldehida |             |             |             |
| Odziv na ogenj po DIN EN 13501-1                      |                     | D-s1, d0                        |             |             |             |
| Razred gradbenega materiala po DIN 4102               |                     | B2                              |             |             |             |
| Vlažnost ob dobavi                                    | %                   | 9 ± 4                           |             |             |             |
| Sprememba dolžine pri 1 % spremembe vlažnosti lesa    | %                   | 0,035                           |             |             |             |
| Največja razdalja med špirovci                        | m                   | 1,00                            |             |             |             |

### FUNKCIONALNA ZAŠČITA



Vaš partner za sistem AGEPAN®

ECOBORD



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Promoting Sustainable Forest Management  
www.pefc.org

Izberite ustrezno certificirano izdelke: Izdelki s certifikatom FSC® ali PEFC™ so na voljo na zahtevo in glede na zalogo. Navedite ob naročilu.

Vsa imena izdelkov in podjetij v tem tehničnem listu so trgovska imena oziroma registrirane znamke njihovih inženirjev. Razmnoževanje je dovoljeno le z izrecnim soglasjem družbe Sonae Arauco Deutschland GmbH oziroma inženirja pravic. Za morebitne tiskarske napake družba ne odgovarja. List odraža tehnično stanje ob tiskanju in z novo izdajo preneha veljati. Velja skupaj z drugimi dokumenti sistema AGEPAN®. Pri vgradnji upoštevajte podrobna navodila in gradbene predpise. Primeri uporabe materialov preventivno za konkretno uporabo. Izdelki s certifikatom PEFC™ so na voljo na zahtevo glede na zalogo. Podatki: april 2020.