



Gostota
~195
[kg/m³]



- Zelo visoka tlačna trdnost za močno obremenjene konstrukcije.
- Preizkušene talne sestave s podatki o dovoljeni obtežbi.
- Za mokre in suhe estrihe ter liti asfalt.

Artikel [št.]	Debeli na [mm]	Rob	Format [mm]	Pokrivna mera [mm]	Teža [kg/m²]	Teža [kg/ploščo]	Paleta [kos]	Paleta [m²]	Paleta [kg]	R [m²*K/W]	vrednost s ^d [m]
00231135	40	A	940 x 1200	940 x 1200	7,80	8,57	56	63,17	508	0,85	0,12
00231136	60	A	940 x 1200	940 x 1200	11,70	12,86	36	40,61	491	1,30	0,18
00231137	80	A	940 x 1200	940 x 1200	15,60	17,15	28	31,58	507	1,70	0,24



Format palete / naklad tovarnjaka
1880 x 1200 x 1240 mm / 28 palet pri 13,6
nakl. m

A = raven rob po celotnem obodu

Preizkušene talne sestave
Skenirajte kodo za brošuro
»Preizkušene in varne talne
sestave«.



Tehnične vrednosti

Deklarirana toplotna prevodnost (EN 13171) λD [W/(mK)]	0,044
Projektna toplotna prevodnost λ [W/(mK)]	0,046
Specifična toplotna kapaciteta c [J/(kgK)]	2100
Faktor upora difuziji vodne pare μ	3
Odziv na ogenj (EN 13501-1)	E
Razred gradbenega materiala (DIN 4102-1)	B2
Kratkotrajna absorpcija vode [kg/m²]	< 1,00
Modul stisljivosti E [N/mm²]	> 2,00
Tlačna napetost pri 10 % deformaciji [kPa]	> 200
Natezna trdnost pravokotno na ploščo [kPa]	> 25
Standard izdelka	DIN EN 13171:2015-04
Oznaka izdelka WF-EN 13171-T5-DS(70/-)2- CS(10(Y)200-TR25-WS1,0-MU3-AFr100	
Oznake uporabe (DIN 4108-10) DI-zg, DEO-ds, WI-zg	
Certifikat KEYMARK, št.	036-03-212
Koda odpadka (EAK/AVV)	030105/170201
Odstranjevanje kot les in lesni izdelki; odpadni les A II	
Prihranek CO ₂ - vezani ogljik [kg CO ₂ ekv./m³]	310
Celotna izjava: varnostni list na www.pavatex.de	

Področja uporabe

PAVABOARD kot talna izolacijska plošča: Lesnovlaknena izolacija z zelo visoko tlačno trdnostjo 200 kPa je primerna za močno obremenjene konstrukcije s suhim in mokrim estrihom. Uporablja se pod gotovim parketom, laminatom in litim asfaltom. Na primer: 13 mm gotovi parket je mogoče plavajoče položiti neposredno na 80 mm PAVABOARD. Sestava izpolnjuje zahteve za točkovne in ploskovne obtežbe stanovanjskih prostorov.

Skladiščenje / odstranjevanje

Zagotovite stabilnost zloženih palet in nepoškodovano embalažno folijo. Odprte palete skladiščite na suhem in zaščitene pred vremenom. Največja višina zlaganja: 4 palete. Shranite spremni list. Odrezke oddajte po navodilih na www.ecoservice24.com.

Certifikati



Tehnična pomoč PAVATEX
+49 7561 9855-32 ali po e-pošti:
pavatex-technik@soprema.de



Preizkušene talne sestave z obtežbami
Okvirne podatke o različnih sestavah, točkovnih in ploskovnih obtežbah najdete v veljavni tehnični dokumentaciji.