



- Za lesene skeletne in zunanje zidane fasade.
- Priročen format za hitro in preprosto vgradnjo.
- Več ometnih sistemov je odobrenih v različnih državah.

Pakiranje

Debelina* [mm]	Plošč/paleto	Pokrivna mera [mm]	m ² /paleto neto	Dimenzije [mm]	m ² /paleto	Masa/paleto [kg]	Toplotna upornost (Rd) [m ² K/W]
40	56	1860 x 590	61,5	1880 x 610	64,2	424	0,90
60	36	1860 x 590	39,5	1880 x 610	41,3	409	1,35
80	28	1860 x 590	30,7	1880 x 610	32,1	334	2,00
100	22	1860 x 590	24,1	1880 x 610	25,2	328	2,50
120	18	1860 x 590	19,8	1880 x 610	20,6	322	3,00
140	16	1860 x 590	17,6	1880 x 610	18,3	334	3,50
160	14	1860 x 590	15,4	1880 x 610	16,1	334	4,00

* Za razpoložljive debeline se obrnite na SOPREMA.

Lastnosti

Gostota [kg/m ³]	40-60 mm	165
	80-160 mm	130
Toplotna prevodnost (λd) (EN 13171) [W/(mK)]	40-60 mm	0,043
	80-160 mm	0,040
Specifična toplotna kapaciteta (c) [J/(kgK)]		
Faktor upora difuziji vodne pare (μ) [-]	40-60 mm	4
	80-160 mm	3
Odziv na ogenj (EN 13501-1)		E
Tlačna trdnost pri 10 % deformaciji [kPa]	40-60 mm	S(10Y)100
	80-160 mm	CS(10Y)70
Natezna trdnost pravokotno na ploščo [kPa]		10
Koda odpadka po Evropskem katalogu odpadkov		030105; 170201; 170604
Izvedba robov		pero in utor
Dimenzijska stabilnost	40-60 mm	DS(70,90)3
	80-160 mm	DS(70,-)2
KEYMARK	40-60 mm	036-03.220
	80-160 mm	036-03.213
Vpijanje vode		WS1,0

Opis izdelka

PAVAWALL-GF XL je naravna lesnovlakenska izolacijska plošča, primerna kot podlaga za omet. Velika sposobnost shranjevanja toplote jo odlikuje pri poletni zaščiti pred vročino. Upoštevajte lokalne predpise, navodila za vgradnjo in ometne sisteme, ki jih priporoča proizvajalec.

Zdravje, okolje in varnost

Izdelek ne vsebuje snovi, ki bi verjetno škodile zdravju ali okolju, in ustreza splošnim varnostnim zahtevam.

Skladiščenje

Plošče skladiščite na ravni podlagi, na suhem in zaščitene pred soncem. Zložite največ štiri palete.

