

STEICO *protect dry*

kontaktni fasadni toplotnoizolacijski sistem

Okolju prijazen izolacijski sistem
iz naravnih lesnih vlaken



| področja uporabe

Lesnovlaknena izolacijska plošča za
kontaktne fasadne toplotnoizolacijske
sisteme (ETICS).



| MATERIAL

Lesnovlaknena izolacijska plošča,
izdelana po EN 13171, s stalnim
nadzorom kakovosti

- Primerno za kontaktne fasadne sisteme
- Primerno za lesene konstrukcije, masivne lesene stene in obnovo sten
- Trpežno in gospodarno rokovanje na gradbišču
- Izdelano po suhem postopku. Lahke, homogene plošče.
- Odlična toplotna zaščita poleti in pozimi
- Vodoodbojen in paroprepusten sistem za trajne konstrukcije

Za več informacij obiščite www.steico.co.uk

Izdelki

STEICOprotect H dry

Debeline od 40 do 60 mm.

Visoka stabilnost.

Plošče debeline

40 mm ali več so primerne

za vpihovanje izolacije

STEICOzell in STEICOfluc.

STEICOprotect M dry

Debeline od 60 do 200 mm.

Na voljo tudi v velikem formatu.

STEICOprotect L dry

Debeline od 100 do 240 mm

za obnovo obstoječih

zidanih sten.

I priporočilo

Plošče STEICOprotect dry

skladiščite vodoravno.

Hranite v suhem prostoru.

Robove zaščitite pred poškodbami.

Folijo odstranite šele tik

pred vgradnjo

plošče.

Pri odsesavanju prahu upoštevajte

nacionalne zahteve.

Upoštevati je treba nacionalne

gradbene predpise.

Podatki o ploščah STEICOprotect dry

Pero in utor na vseh štirih straneh

Dimenzije	Debelina	Tip	Kosov/paleto	kg / m ²	m ² /paleto	kg/paleto
1,325 * 600 mm	40 mm	H	56	7,20	44,5	pribl. 360
1,325 * 600 mm	60 mm	H	38	10,80	30,2	pribl. 350
1,325 * 600 mm	60 mm	M	38	8,40	30,2	pribl. 281
1,325 * 600 mm	80 mm	M	28	11,20	22,3	pribl. 270
1,325 * 600 mm	100 mm	M	22	14,00	17,5	pribl. 261
1,325 * 600 mm	120 mm	M	18	16,80	17,2	pribl. 260
1,325 * 600 mm	140 mm	M	16	19,60	17,8	pribl. 269
1,325 * 600 mm	160 mm	M	14	22,40	17,8	pribl. 269
1,325 * 600 mm	180 mm	M♦	12	25,20	17,2	pribl. 260
1,325 * 600 mm	200 mm	M♦	12	28,00	19,1	pribl. 278

Pokrivne dimenzije: 1,300 * 575 mm; Dimenzije palete: pribl. 1,33 * 1,21 * 1,30 m. ♦ Ni na zalogi - dobava

po naročilu.

Ravni robovi

Dimenzije	Debelina	Tip	Kosov/paleto	kg / m ²	m ² /paleto	kg/paleto
2,800 * 1,250 mm	40 mm♦	H	28	7,20	98,0	pribl. 568
2,800 * 1,250 mm	60 mm♦	H	19	10,80	66,5	pribl. 620
2,800 * 1,250 mm	60 mm♦	M	19	8,40	66,5	pribl. 568
2,800 * 1,250 mm	80 mm♦	M	14	11,20	49,0	pribl. 593
2,800 * 1,250 mm	100 mm♦	M	11	14,00	38,5	pribl. 575
2,800 * 1,250 mm	120 mm♦	M	9	16,80	31,5	pribl. 417
2,800 * 1,250 mm	140 mm♦	M	8	19,60	28,0	pribl. 430
2,800 * 1,250 mm	160 mm♦	M	7	22,40	24,5	pribl. 430

Dimenzije palete: pribl. 2,60/2,80 * 1,25 * 1,30 m. ♦ Ni na zalogi - dobava po naročilu.

Ravni robovi

Dimenzije	Debelina	Tip	Kosov/paleto	kg / m ²	m ² /paleto	kg/paleto
1,200 * 400 mm	100 mm♦	L	22	11,00	10,6	pribl. 127
1,200 * 400 mm	120 mm♦	L	18	13,20	8,6	pribl. 122
1,200 * 400 mm	140 mm	L	16	15,40	7,7	pribl. 126
1,200 * 400 mm	160 mm	L	14	17,60	6,7	pribl. 124
1,200 * 400 mm	180 mm	L	12	19,80	5,8	pribl. 120
1,200 * 400 mm	200 mm♦	L	12	22,00	5,8	pribl. 133
1,200 * 400 mm	220 mm♦	L	10	24,20	4,8	pribl. 121
1,200 * 400 mm	240 mm♦	L	10	26,40	4,8	pribl. 131

Dimenzije palete: pribl. 1,20 * 0,80 * 1,20 m. ♦ Ni na zalogi - dobava po naročilu.

Plošča za špalete: STEICOprotect H 20 x 1350 x 500 mm!

I Tehnične vrednosti STEICOprotect dry

Parametri	Tip H	Tip M	Tip L
Oznaka plošče	WF - EN 13171 - T5 - DS(70,90)3 - CS(10\Y)200 - TR30 - WS1,0 - MU3	WF - EN 13171 - T5 - DS(70,90)3 - CS(10\Y)100 - TR20 - WS1,0 - MU3	WF - EN 13171 - T5 - DS(70,90)3 - CS(10\Y)50 - TR10 - WS1,0 - MU3
Požarni razred po EN 13501-1	E		
Deklarirana toplotna prevodnost λ_D [W/(m*K)]	0,043	0,040	0,037
Gostota plošče [kg/m ³]	pribl. 180	pribl. 140	pribl. 110
Faktor difuzijskega upora vodne pare μ	3		
Specifična toplota [J/(kg*K)]	2,100		
Tlačna trdnost [kPa]	200	100	50
Natezna trdnost pravokotno na površino [kPa]	30	20	10
Dimenzijska stabilnost 48 h, 70 °C, 90 % relativna vlažnost zraka	Dolžina $\Delta e_l \leq 3\%$ Širina $\Delta e_b \leq 3\%$ Debelina $\Delta e_d \leq 3\%$		
Klasifikacijska številka odpadka (EAK)	030105/170201		



STEICO
ustvarjeno po vzoru narave

Vaš zastopnik STEICO

www.steico.co.uk